

Glet masa ojačana vlaknima ADERA Fybro

- ✓ zamjenjuje mrežicu od staklenih vlakana
- ✓ otporna na deformacije
- ✓ s vremenom, sprječava nastajanje pukotina



Nema više mrežice

Opis:

ADERA Fybro je glet masa u prahu ojačana vlaknima. Nanosi se ručno u zatvorenom prostoru.

U kombinaciji s vodom oblikuje homogenu masu s duljim vremenom vezivanja, jednostavnu za pripremu i nanošenje.

Svojstva:

Sastav	gips, minerali, aditivi i vlakna
Veličina čestice	0 - 1,5 mm
Utrošak vode	6-7 l/10 kg materijala
Vrijeme vezivanja	> 60 minuta
Klasa vatrootpornosti	A1
Čvrstoća na savijanje	> 1.5 N/mm ²
Tlačna čvrstoća	> 3 N/mm ²
Prianjanje za površinu	> 0.3 N/mm ²
Rok trajanja	9 mjeseci
Nanošenje	ručno
Debljina sloja	6 mm - 40 mm
Specifična potrošnja	8 kg/m ² / cm
Radna temperatura prostora	najmanje 5° - najviše 35°
Relativna vlaga zraka	< 60 %
Pakiranje	vreća 25 kg - 48 vreća/paleti
SAP šifra	133096

Preporuča se odgovarajuća zaštita od utjecaja atmosferilija tijekom transporta i skladištenja.

Upotreba:

- ▶ za unutarnju žbuku otpornu na deformaciju
- ▶ na spoju između različitih vrsta površina (beton - opeka i sl.)
- ▶ za renovacije
- ▶ za ukrasnu štukaturu - vrsta "Vintage"



priprema



nanošenje

Prednosti:

- ▶ dobro prianjanje uz podlogu
- ▶ toplinski izolira
- ▶ regulira vlagu u prostoriji
- ▶ nije zapaljiva
- ▶ brza primjena - manje rada (mrežica se više ne koristi)
- ▶ jednostavna homogenizacija
- ▶ optimalno vrijeme postavljanja
- ▶ može se obraditi kao ukrasna štukatura - vrste "Vintage"

Postupak:

Priprema

- ▶ ulijte vodu u posudu, zatim dodajte materijal te ga izmiješajte kako bi se dobila homogena masa. Ne preporučuje se dodavati prah u masu kako bi se izbjeglo smanjenje vremena vezivanja mase.

Nanošenje:

- ▶ nanošenje na površinu je ručno, pomoću gletera, špahtle ili letve
- ▶ nakon nanošenja materijal se nivelira masom za izravnavanje
- ▶ nanositi se može jedan ili više slojeva
- ▶ za završnu obradu na žbukanoj površini možete nanijeti sloj mase za izravnavanje Adera Plano ili Adera Finna (oko 2 - 3 mm)
- ▶ kako biste postigli vrhunsku završnu obradu površine, nakon sušenja prvog sloja mase za poravnavanje može se koristiti završni sloj mase Adera Liss
- ▶ radna temperatura: 5 - 35°C
- ▶ vlažnost < 60 %
- ▶ priprema mase: mješalicom ili ručno
- ▶ ručno nanošenje u jednom sloju i/ili u više slojeva, ovisno o željenoj debljini
- ▶ u slučaju više slojeva idući sloj se nanosi u intervalima od oko 60 minuta

Mjere zaštite:

Prilikom primjene nosite odgovarajuću zaštitnu opremu: rukavice, zaštitne naočale, zaštitno odijelo.



SR EN 13279-1:2009
Žbuke/mase na bazi gipsa za
unutarnu upotrebu u graditeljstvu
B2/50/2

Klasa vatrootpornosti: A1

Etex Building Performance S.A.
Br. 106 Drumul Leordeni Street,
district 4, Bukurešt, Rumunjska
Telefon. (+4) 021 334 96 08/ 09
Fax (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro
Tvornica Aghiresu
Aghirešu br. 281 Fabrici,
županija Cluj